

Technisches Datenblatt

Unterbodenschutzwachs - Spray

Lieferbare Gebindegrößen, Bestellnummer und VPE

Unterbodenschutzwachs-Spray 500 ml
Art. Nr.: 27201 VPE 12

Beschreibung und Eigenschaften

UBS ist ein dauerhafter Unterbodenschutz auf hochwertiger Wachsbasis und sehr langlebig. Das Produkt enthält keine aromatischen Bestandteile und ist PVC verträglich. Es haftet auch in höheren Schichtstärken an allen Karosserieblechen, Achsteilen usw. Durch Verwendung spezieller und hochwertiger Bestandteile und Additive genügt das Produkt auch höchsten Ansprüchen. UBS schützt auch perfekt gegen mechanischen Abrieb an gefährdeten Karosserieteilen, wie Innenkotflügel usw. Auch in dünnen Schichten schützt das Produkt und bleibt dabei wasserabweisend. Nach der Entrostung mit FERTAN Rostkonverter bietet UBS perfekten Schutz vor Rost und Korrosion. UBS ist nicht überlackierbar, kann aber über z.B. lackierte Unterböden dünnsschichtig appliziert werden, bleibt dabei elastisch und gleicht z.B. Karosserieverwindungen aus.



Applikation und Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut aufschütteln oder Produkt gut aufrühren. Durch die besondere Viskosität lässt sich das Produkt auch bei niedrigen Temperaturen sowohl mit Airless wie auch mit handelsüblichen Pistolen gut verarbeiten. Am Unterboden lackierte Fahrzeugen mit UBS nur dünnsschichtig beschichten. So entsteht ein optisch sehr schöner, aber dennoch äußerst stabiler und wasserabweisender Schutz. Bei mehreren Schichten UBS schichtweise mit einer Abluftzeit von ca. 2 Std./20° C applizieren. Selbst bei hohen Temperaturen lässt sich das Produkt optimal verarbeiten und tropft nicht. Die optimale Verarbeitungstemperatur und die Temperatur der Karosserie sollten min. 20° C betragen. Bei Anwendung mittels Pinsel erleichtert das Anwärmen im Wasserbad die Entnahme aus der Dose und die Verarbeitung. Nicht auf Öfen oder anderen Heizquellen erwärmen. Explosionsgefahr. Nicht zu beschichtende Teile, wie z.B. Bremsen, Auspuff usw. abdecken oder abkleben. Sicherheitshinweise beachten. Ohne ausreichende Belüftung kann es zur Bildung explosionsfähiger Gemische kommen.

Vorteile

- Ideal für Nachbesserungen auch an kleinen Stellen
- Höchste Abriebfestigkeit auch im Winterbetrieb
- Keine langen Trocknungs- und Wartezeiten
- Passt sich ideal Unterböden an
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Im Salznebeltest über 1.000 Stunden beständig

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com

Verarbeitungswerkzeuge

Art. Nr.: -

Technische Angaben

Basis	Mikrokristalline Paraffinwachs, Öl, Lösemittel und Additive
Farbe	Transparent – bernsteinfarben
Geruch	Terpentin
Festkörperanteil	-
Flammpunkt	-
Viskosität (20°C)	-
Dichte (20°C)	-
Trocknungszeit	staubtrocken nach ca. 3-5 Stunden bei 20°C und Luftzirkulation Griffest nach ca. 6-10 Stunden durchgetrocknet nach 1 Tag bei 20°C und Luftzirkulation
Empfohlene Schichtstärke	300 µ nass → 125 µ trocken
Salznebelprüfetest (DIN 50021 + DIN 53210)	1000 Stunden / 200 µ trockene Schicht → Ri 0
Lagerung	10 - 20°C (trocken)
Verarbeitungsdruck	Saugbecherpistole 8 - 9,5 bar Druckbecherpistole 3,5 - 4,5 bar
Betriebstemperatur	-30 – 70 °C
Verbrauch	ca. 1 Liter für 4 qm bei 250 µ Schichtstärke (stark von Beschaffenheit der Oberfläche abhängig)
Reinigung	Nicht getrocknetes Material lässt sich mit Testbenzin entfernen.

Gefahr- und Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die aufgedruckten Hinweise zu Sicherheit und Gefahr.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie gerne direkt bei uns anfordern.

WICHTIG!

FERTAN Unterbodenschutzwachs ist ein Produkt der FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH und es gelten ausschließlich deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften und diese sind von jedem Anwender auf dessen Anforderungen zu prüfen. In diesem Merkblatt nicht enthaltenen Informationen dürfen den Anwender nicht dazu veranlassen das Produkt für spezielle Zwecke einzusetzen und die Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com